

Title	Synthesis of -System-Layered Structures Based on Rigid Scaffolds( Digest_要約 )
Author(s)	Tsuji, Yuichi
Citation	Kyoto University (京都大学)
Issue Date	2014-03-24
URL	<a href="http://dx.doi.org/10.14989/doctor.k18293">http://dx.doi.org/10.14989/doctor.k18293</a>
Right	学位規則第9条第2項により要約公開
Type	Thesis or Dissertation
Textversion	none

京都大学	博士（工学）	氏名	辻 祐一
論文題目	Synthesis of $\pi$ -System-Layered Structures Based on Rigid Scaffolds (剛直な足場を用いた $\pi$ 電子系積層構造の構築)		
(論文内容の要旨)			
<p>本博士論文は、剛直な足場分子を用いた<math>\pi</math>電子系積層構造に関して結果をまとめたものであり、2部7章構成となっている。積層した<math>\pi</math>電子系は互いに向かい合い、スルースペース共役を示す。また積層した<math>\pi</math>電子系は高いエネルギー輸送能、キャリア輸送能を有するため、次世代材料として注目を集めている。本博士論文では、剛直な足場分子を用いて<math>\pi</math>電子積層構造の新規合成法の開発、得られた積層構造の機能評価、さらに積層構造を活かした材料開発を行った。</p> <p>第1部は第1章から第5章で構成されており、キサテンを足場とした<math>\pi</math>電子系積層構造についてまとめている。キサテン分子は剛直な骨格を有し、その4，5位に芳香環を導入することで芳香環が向かい合う構造となる。向かい合った芳香環は軌道が重なり、空間を介して相互作用する。この構造を拡張して高分子化することで、多数の芳香環が積層した構造が得られる。この芳香環積層高分子は空間を介した共役の拡張や、エネルギー移動能を示し、分子ワイヤーとしての応用が期待される。本博士論文では、従来までの適用可能な基質に制限のあった合成法に代わり、簡便で広範な基質に適用可能な積層構造構築法を開発するとともに、得られた積層構造の電子、光学物性や積層構造に関する検討を行った。</p> <p>第1章では、高分子反応を用いて様々な芳香環を積層構造へと導入する手法を開発した。立体障害の小さな積層部位をあらかじめ合成して積層構造の鋳型とし、導入したい基質を鋳型高分子と反応させることで、望みの積層構造を構築することに成功した。積層構造への導入は基質によらず定量的に進行した。導入された基質の紫外可視吸収と発光は長波長シフトが観測され、粉末X線散乱から<math>\pi</math>-<math>\pi</math>スタッキングのピークが観測され、単一高分子鎖内で積層した構造をとることが示された。また導入した基質に応じて、積層構造により分子内でエキシマーの形成が促進され、希薄溶液中もかかわらずエキシマー発光が観測された。</p> <p>第2章では、第1章で開発した高分子反応法を用いて、共役系が広がり立体的に嵩高くなったオリゴチオフエンの積層構造への導入を行った。分子量の大きなオリゴチオフエンにおいても、定量的な積層構造への導入が確認された。導入されたオリゴチオフエンは高分子骨格によって積層構造をとる一方で、オリゴチオフエンの鎖長が伸びるにつれて末端部位は自由に動けるようになり、分子間相互作用が徐々に強くなるのが、<math>^1\text{H}</math> NMR スペクトル、溶液及び固体状態における紫外可視吸収・発光挙動から示唆された。一方で積層構造をとることで、単一分子鎖内でオリゴチオフエン同士が相互作用し、酸化電位の低下や、生成したラジカル種の安定化効果が見られた。</p> <p>第3章では、触媒移動連鎖重合により片末端だけがボロン酸に修飾された共役系高分子を合成し、第1章で開発した高分子反応法を用いて、分子量の大きな共役系高分子の積層構造への導入を行った。反応点の濃度が相対的に低いにもかかわらず、高分子の積層構造への導入は効率よく進化した。導入した共役系高分子は積層構造をとり、反応前の高分子とは異なる固体状態であることが明らかとなった。また溶媒を揮発することで容易に自己組織化し、高次構造体が直接観察可能であった。得られる高次構造は導入した共役系高分子の性質によって大きく異なったため、積層構造の鋳型骨格は共役系高分子を単一分子鎖内に配列させ、高次構造形成の核となり成長を促進する役割</p>			

京都大学	博士（工学）	氏名	辻 祐一
<p>を持つものと考えられる。</p> <p>第4章では、積層構造構築時の素反応に可逆反応を用いることで、これまでに合成が困難であった環状二量体の選択的合成に成功した。反応は迅速に進行し、高分子の生成は見られなかった。これは足場分子がコの字型の形状をしている点と反応が可逆的である点から、熱力学的に安定な環状二量体が選択的に得られたと考えられる。環状二量体中の向かい合う芳香環は、強いスルースペース共役を示した。本手法は<math>\pi</math>平面の広がったシクロファンを簡便に合成する手法であり、また得られる環状二量体は積層構造の最小単位で、積層枚数が増加した化合物の知見を与える良いモデル化合物となる。</p> <p>第5章では、剛直な積層構造に対する不斉誘起の検討を行った。芳香環積層高分子は立体障害により分子内回転が抑えられ、足場骨格に用いるキサンテン分子のアルキル側鎖の向きが固定されている。ここに不斉部位を導入することで、芳香環積層骨格に不斉が誘起されるか解析した。不斉点を導入した積層高分子は、溶液状態において積層部位と不斉中心が遠いため積層部位への不斉誘起が見られなかった。一方で凝集状態において、不斉中心を持つアルキル鎖が積層部位へと近づくことでの積層部位への不斉誘起が観測された。</p> <p>第2部は第6章と第7章で構成されており、[2.2]パラシクロファンを足場とした<math>\pi</math>電子系積層構造についてまとめている。[2.2]パラシクロファンは2枚のベンゼン環のパラ位がエチレン鎖で架橋された環状構造を有しており、非平面構造でありながら共役系が拡張するという特徴を有する。本博士論文では、共役系を拡張しつつ<math>\pi</math>-<math>\pi</math>スタッキングによる凝集をしにくい特徴を活かして、無機マトリクス中への分散や多孔性ネットワークポリマーの合成に展開した。</p> <p>第6章では、スルースペース共役系高分子を用いた有機無機ハイブリッド化を検討した。無機成分との親和性を高めるために高分子側鎖にアミド基を導入し、一方で高分子鎖間の凝集を防ぐために[2.2]パラシクロファンを主鎖骨格に導入した。ゾルゲル反応を用いて共役系高分子含有有機無機ハイブリッドの合成に成功した。ハイブリッド中の高分子の分散状態は調製方法により制御可能であった。共役系高分子は分散状態によって光学特性も変化するため、ハイブリッド化条件による光学特性制御も可能であった。また得られたハイブリッドは固体状態にもかかわらず、高分子の溶液状態に匹敵する良好な蛍光量子収率を示し、単体固体やポリスチレン分散フィルムに比べて耐光性も飛躍的に向上した。</p> <p>第7章では2枚の1,3,5-トリス（フェニルエチニル）ベンゼンが、末端のフェニル基で積層した化合物を合成し、[2.2]パラシクロファン部位を介した相互作用を確認した。さらにこの構造を無限に拡張することで、[2.2]パラシクロファンを含む三次元状のネットワークポリマー（共役系多孔性高分子）を合成した。得られた共役系多孔性高分子は、高い比表面積及びスリット状のメソ細孔を持つことが窒素吸着測定から示唆された。これは平面構造のモノマーを用いて作成した共役系多孔性高分子とは異なるモルフォロジーを示すものであった。今後[2.2]パラシクロファン部位を導入した共役系多孔性高分子は、通常のネットワークポリマーの性質に加えて、その広がった共役系による新規機能発現が期待される。</p>			